

Product information

Vintage is an exquisitely soft natural leather from Western European bull hide stock. This stylish product with a pigmented grain-effect finish is virtually maintenance free, with a water based sealant for added protection.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
France/Benelux:	+32 56 227 266
USA:	+616 288 0655
China:	+86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com



Technical information

UK

Composition
100% Corrected Grain Leather

Origin
Western European Bull Hides

Thickness
Approx. 1.0mm

Width
Hide sizes are 5.5m2 on average

Flexes
>100,000 (BS EN ISO 5402 2002)
5 Jahre Garantie

Flammability
BS EN 1021 - 1 :2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (match)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 when tested in conjunction with 35 kg/m³ CMHR foam and a Schedule 3 Interliner
Note: Flammability performance is dependent on foam used.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02:2013)

Veslic Rub test
Dry: 500 ≥4 Wet: 250 ≥3/4 Sweat: 50 ≥3/4 (ISO 11640 & ISO11641)

Cleaning

Wipe clean with a damp cloth. For more specific information, please contact Technical Services.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
100% Nappa Leder

Roh - Haut
West-Europäische Bullenhäute

Dicke
ca. 1.0mm

Größe
5,5m2 durchschnittlich pro Haut

Flexes
>100,000 (BS EN ISO 5402 2002)
5 Jahre Garantie

Feuersicherung
EN 1021 - 1:2014 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 auf 35 kg/m³ CMHR-Schaum mit Interliner (Schedule 3)
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02:1999)

Veslic Rub test
Trocken: 500 ≥4 Nass: 250 ≥3/4 Schweiß: 50 ≥3/4 (ISO 11640 & ISO11641)

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch abwischen. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
100% Cuir à fleur corrigée

Origine des cuirs
Cuir en provenance d'Europe de l'Ouest

Épaisseur
environ 1.0mm

Largeur
Taille moyenne des cuirs : 5.5m2

Flexes
>100,000 (BS EN ISO 5402 2002)
Garantie de 5 ans

Flammabilité
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (allumette)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 Section 4 Ignition Source 5 quand testé avec 35 kg/m³ CMHR mousse et un Schedule 3 en doublure
Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02:2013)

Veslic Rub test
Sec: 500 ≥4 Mouillé: 250 ≥3/4 Sueur: 50 ≥3/4 (ISO 11640 & ISO11641)

Nettoyage

Essuyez avec une étoffe humide. Pour des renseignements plus précis, veuillez contacter notre Service Technique.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
100% Piel flor corrigida

Origen del cuero
Europa del oeste

Espesor
Aproximadamente 1.0mm

Ancho
El tamaño medio de los cueros es de 5,5m2

Flexes
>100,000 (BS EN ISO 5402 2002)
Garantía de uso 5 años

Inflamabilidad
EN 1021 - 1:2014 (cigarrillo)
EN 1021 - 2:2014 (cerilla)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 Section 4 Ignition Source 5, cuando se testa con Roma CMHR 35 kg/m³ y Interliner grado 3
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02:2013)

Veslic Rub test
Seco: 500 ≥4 Húmedo: 250 ≥3/4 Sudor: 50 ≥3/4 (ISO 11640 & ISO11641)

Limpieza

Limpiar con un paño húmedo. Para información más específica, póngase en contacto con Servicio Técnico.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Nota: las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

camira

style with substance

www.camirafabrics.com

Vintage



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Year guarantee

Vintage

www.camirafabrics.com/samples



Note:

• Highlighted shades are available from stock. Other colourways are available in 10 - 15 working days.



Note:

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

